

# Senzor de dioxid de azot cu nanotuburi de carbon

F. Sava (fsava@infim.ro), I.D. řimăndan (simandn\_iosif@yahoo.com),  
A. Velea (velea@infim.ro), C. E. Simion (simion@infim.ro), A. Tomescu (tade@infim.ro),  
A. Lőrinczi (lorinczi@infim.ro), M. Popescu (mpopescu@infim.ro)

National Institute of Materials Physics, 077125-Bucharest-Magurele, Ilfov, Atomistilor str. 105 bis, P. O. Box MG. 7, Romania

## Rezumat

Au fost preparate multistraturi ordonate de tip Langmuir-Blodgett din stearăt de bariu cu nanotuburi de carbon. Dispersia nanotuburilor în masa de molecule amfifile a fost obținută cu ajutorul unui compus sulfonic puternic tensioactiv. Au fost preparate probe cu concentrații diferite de nanotuburi de carbon. Multistraturile prezintă diferențe mari de conductivitate electrică. Multistraturile fără nanotuburi prezintă rezistențe electrice foarte mari, de ordinul a 23 GΩ. Pentru concentrații de 0.005 % masică, rezistența multistratului este de 20 - 60 kΩ.

Au fost depuse multistraturi pe suporturi de aluminiu, prevăzuți cu electrozi și încalzitor de platina pentru testarea efectului de senzor.

S-a observat o sensibilitate puternică a materialului testat la concentrația de dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ) de 2.5 ppm și la temperaturi ale senzorului de 50 și 100 °C.

Materialul este insensibil la prezenta oxidului de carbon și a metanului.

Scaderea rezistenței electrice sub influența unei concentrații minime de dioxid de azot este de 5.68 % sau pentru proba cu concentrație de 0.005 % masică, iar pentru proba cu concentrație 0.01% masică este de 4.27%.

Desorbiția dioxidului de azot și reacția inițială se realizează prin încalzirea senzorului peste o temperatură critică specifică combinației nanotub -  $\text{NO}_2$ .

Senzorul de gaz  $\text{NO}_2$  are avantajul functionării la temperaturi apropiate de cea a camerei, a sensibilității mari (1.99) la concentrații foarte mici de gaz și a foarte bunei selectivități în cazul amestecului cu alte gaze. Se arată în vedere detecția urmărilor de  $\text{NO}_2$  în procese industriale și în depistarea și prevenirea acțiunilor de terorism chimic.

## Introducere

Un strat subțire Langmuir – Blodgett (LB) conține multe straturi monomoleculare transferate de pe suprafața unui lichid pe un substrat solid. Prin împingeștearea unei soluții amfifilice pe suprafața apelor se obține un strat la suprafața apelor, initial dezordonat, care poate fi ordonat prin comprimare sau prin ajutorul barierelor mobile (Fig. 1). Multistraturile formate prin comprimare cu ajutorul barierelor reprezintă o împachetare compactă de molecule amfifile (acizi grasi). Cel mai important indicator al proprietăților monostrustruților de material este rezistența la tensiunea superficială în funcție de aria suprafeței și temperatura constantă. Astfel este obținuta o izoterma prin comprimarea stratului cu ajutorul barierelor (Fig. 2). Prin examinarea zonei de pe izoterma se observă că monostratul trece prin mai multe faze corespunzătoare diferitelor forme de organizare a moleculelor amfifile pe suprafața apelor. Multistraturile organizează se obțin prin introducerea și extragerea substratului în apă menținând tensiunea superficială constantă.




Fig. 1. Metoda de depunere

## Preparare

S-a preparat soluția de stearăt de Ba amestecat cu nanotuburi de carbon. Pentru dispersarea nanotuburilor de carbon în soluția de stearăt de bariu și benzén s-a folosit o substanță tensioactivă bazată pe sulfonatul de dodecil-benzen (SDB). Dispersarea nivel molecular a fost realizată prin centrifugare și ultrasunet. Depunerile de straturi subțiri LB au fost realizate folosind aparatul KSV 5003 (Fig. 3). Folosind această metodă de depunere au fost preparate și dispuse următoarele compozitii:

P.I. 5 monostraturi + 0.4 ml din soluție: 0.05 g Stearăt de Ba + 0.05g SDB + 16 ml Benzén pe substrat de sticla

P.II. 5 monostraturi + 0.4 ml din soluție: 0.05 g Stearăt de Ba + 0.05g SDB + 16 ml Benzén + 0.005 g Nanotuburi de Carbon pe substrat de sticla

P.III. 5 monostraturi + 0.4 ml din soluție: 0.05 g Stearăt de Ba + 0.05g SDB + 16 ml Benzén + 0.01 g Nanotuburi de Carbon pe substrat de senzor

P.IV. 5 monostraturi + 0.4 ml din soluție: 0.05 g Stearăt de Ba + 0.05g SDB + 16 ml Benzén + 0.005 g Nanotuburi de Carbon pe substrat de senzor




Fig. 2. Izoterma II - A




Fig. 3. Aparat KSV 5003

## Rezultate

Pentru caracterizarea strukturilor subțiri obținute au fost efectuate măsurări de difracție de radiații X și măsurări de conductivitate pentru probele P.I. și P.II. (Figs. 4, 5). Pentru testarea efectului de senzor a fost folosită o instalație specială de mixare de gaze. Rezultatele sunt arătate în Fig. 6.




Fig. 4. Diagrama de difracție de radiații X. a) P.I.

b) P.II.




Fig. 5. Conductia electrică a strukturilor subțiri LB a) P.I. b) P.II.







Fig. 3. Apașarea de depunere KSV 5003 80°C



$T_a = 100^\circ\text{C}$



$T_a = 100^\circ\text{C}$



$T_a = 100^\circ\text{C}$

Se poate observa o sensibilitate puternică a materialului testat la concentrația de dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ) de 2.5 ppm și la temperaturi ale senzorului de 50°C. Materialul este insensibil la prezenta oxidului de carbon și a metanului deci putem spune că acesta este selectiv la temperaturi apropiate de temperatură camerei. Scaderea rezistenței electrice sub influența unei concentrații minime de dioxid de azot este de 5.68 % sau o diferență de rezistență de 7.891 GΩ. Astfel se poate prepara straturi LB cu nanotuburi de carbon de rezistențe diferite, rezistența fiind invers proporțională cu procentele masice de nanotuburi folosite în soluție. Din grafic se vede că absorția gazului se face în timp (5 min) iar desorbiția se presupune că are loc prin încălzirea senzorului peste o temperatură critică specifică combinației nanotub -  $\text{NO}_2$ . Materialul este insensibil

## Concluzii

Au fost produse straturi de tip Langmuir-Blodgett din stearăt de bariu în amestec cu nanotuburi de carbon. Materialul depus pe un suport ceramic prevăzut cu contacte electrice s-a dovedit a fi sensibil la dioxidul de azot ( $\text{NO}_2$ ), în condiții de temperatură ambientă.

Materialul bazat pe compozitul stearăt-nanotuburi de carbon poate fi folosit cu succes în detectarea valorilor foarte mici de concentrații de dioxid de azot. Selectivitatea sa este excelentă iar operarea senzorului se face la temperatură ambientă, ceea ce îl face convenabil pentru aplicații industriale.

## Multumiri

Autorii sunt recunoscători Ministerului Educației, Cercetării și Sportului care a finanțat această cercetare în cadrul proiectului CNSIS- IDEI Nr. 1356/2008.

## Referințe

- [1] G. Roberts, Ed. *Langmuir-Blodgett Films*, Plenum Press, New York (1990).
- [2] M. Popescu, F. Sava, A. Lőrinczi, G. Suciu, L. N. Mihailescu, A. Tomescu, C. Simion, „Structure, properties and gas sensing effect of SnSe<sub>2</sub> films prepared by pulsed laser deposition”, J. Non-Cryst. Solids 353(18-21), pag. 1865-1869 (2007).
- [3] Shu Peng, Kyongiae Cho, Pengfei Qi, Hongjie Dai, Chemical Physics Letters, 387, Issues 4-6, pp. 271-276 (2004).