

# CERNELURI MULTICOLORE APOASE PE BAZA DE PIGMENTI NANODISPERSATI, DESTINATE IMPRIMARII DIGITALE PE SUPORT TEXTIL

**Autori :** Anca Angela ATHANASIU\*, Marian DEACONU\*, Elena IONITA\*, Loti OPROIU\*, Constantin ALIFANTI\*, Catalin FILIPESCU\*; Alina POPESCU\*\*, Laura CHIRIAC\*\*.

\*Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie-ICECHIM Bucuresti;

\*\*Institutul National de Cercetare Dezvoltare Textile Pielarie- INCOTP Bucuresti

## CERNELURI PE BAZA DE PIGMENTI - INSOLUBILI

### AVANTAJE

- Excelente rezistente umido-termice;
- Excelente rezistente la lumina;
- Excelente rezistente termice;
- Culori vii, stralucitoare

### DEZAVANTAJE

- Insolubilitatea totala in apa si solventi organici;
- Forme cristaline diverse, dure;
- Dimensiuni ale particulelor mult mai mari decat dimensiunea duzelor capetelor de imprimare;
- Instabilitate la depozitare;

## ILUSTRARE LIPOSOMI




Caracteristici  
Particule in Cerneluri


Denumire Pigment	Diametrul mediu particule (nm)
PR 122	342
PY14	458
P BI 15	190-220
P Blk 7	260-295
P Gr. 7	200

## PARTE EXPERIMENTALA PREPARATIVA A CERNELURILOR

### CERNELURI IN FORMULARI LIPOSOMALE (varianta I):




### CERNELURI PE BAZA DE NANODISPERSII CU ADITIVI SPECIALI (varianta II)



## Tehnici de stabilizare a pigmentilor


### Metode conventionale

Grupe stabilizatoare adsorbite pe suprafata pigmentului  
Molecule mici si/sau polimeri neionice si/sau ionice  
Macinarea este in general necesara  
Echilibrul dinamic asigurat de:  
Particule si grupe stabilizante la suprafata



### Metode noi

Grupe stabilizante atasate la suprafata pigmentului  
Molecule mici si/sau polimeri neionice si/sau ionice  
Pigmentii sunt autodispersabili  
Nu exista echilibrul dinamic  
Compatibilitate mai buna cu alti componenti



## EXPERIMENTARI APlicative

### Imprimanta de laborator

CRIMOS - T-Shirt



## CONCLUZII SI REZULTATE OBTINUTE

■ Realizarea a 2 procedee preparative pentru dispersiile de pigmenti, prin care se efectueaza functionalizarea suprafetei particulelor de pigment, concomitent cu nanodispersarea acestor pigmenti functionalizati « autodispersabili » si/sau microincapsularea lor sub forma de liposomi, in mediul apos si utilizarea acestora la prepararea cernelurilor destinate imprimarii digitale cu jet de cerneala, pe suport textil.

■ Diametrul mediu al particulelor de pigment cu suprafata modificata, micro/nanodispersate si/sau microincapsulate ca liposomi, aflate fie in dispersiile de pigmenti, fie in cernelurile finale, s-a situat intre **aprox. 250 si 450 nm pentru toate nuantele**;

■ Marimea particulelor de pigmenti din cernelurile cercetate (variantele I si II), se incadreaza in limitele admise pentru cernelurile destinate imprimarii digitale, respectiv 10-50  $\mu\text{m}$ , preferabil sub 5  $\mu\text{m}$ , pentru a nu infunda duzele imprimantei digitale;

■ Experimentarile preliminare aplicative de imprimare digitala pe suporturi textile efectuate cu cerneluri pigmentare au avut rezultate bune si au stabilit corelatia intre caracteristicile acestor cerneluri si tipurile de suporturi textile tratate sau netratate, utilizate la imprimarea digitala.