



Structuri supramoleculare polirotaxanice.

Asocierea de molecule neidentice generatoare de noi proprietati


Valeria Harabagiu (hvaleria@icmpp.ro)

Mariana Pinteala

Aurica Farcas

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni"

Seminarul National de Nanostiinta si nanotehnologie
Bucuresti, 27 aprilie 2009



Polirotaxani exemplu tipic de ansamble supramoleculare


- ❑ ce sunt polirotaxanii?
- ❑ cum se obtin polirotaxanii?
- ❑ de ce studiem rotaxanii?

Polirotaxani: complecsi gazda-oaspete


ansamble supramoleculare compuse dintr-un lant macromolecular si molecule macrociclice, legate prin legaturi necovalente si stabilizate termodinamic prin blocarea glisarii macrociclurilor



Polirotaxani pe lant principal



Polirotaxani pe lant secundar



Polirotaxani stabilizati prin reticulare


POLIMERI: polieteri (**Harada**), poliesteri (**Gibson**), poliamide (**Wenz**),
polisiloxani (**Pinteala**), polimeri conjugati (**Farcas**)

MACROCICLURI: ciclodextrine (**Wenz**, **Farcas**), eteri coroana (**Gibson**),
calixarene


GRUPARI BLOCANTE: radicali organici voluminosi: trifenilmelan (**Farcas**),
piren (**Guegan**)

Obtinerea polirotaxanilor


- Polimerizarea complecsilor de incluziune



- Complexarea polimerilor presintetizati



Seminarul National de Nanostiinta si nanotehnologie
Bucuresti, 27 aprilie 2009



□ Tehnici de obtinere

Coprecipitare

Liofilizare

Amestecare energica de dispersii concentrate (paste) ale componentilor

□ Factori care determina complexarea

Natura componentilor care interactioneaza


Polaritatea solventului

Complementaritatea dimensionala


Concentratia

Solubilitatea complexului

Diagrama de fază (*Higuchi, Connors*)





Polirotaxani polisiloxan / β -ciclodextrina




Polidimetilsiloxan: **amorf, lichid, flexibil, puternic hidrofob**

Ciclodextrina: **cristalina, hidrofila**

Polirotaxan: **solid, cu organizare supramoleculara**



Marangoci et al.
High Perform. Polym. 20, 251 (2008)
Marangoci et al.
High Perform. Polym. 20, 553 (2008)




Polirotaxan+CD
libera

Polirotaxan

Polirotaxani polimer conjugat / ciclodextrina

POLIMERI CONJUGATI:

Poli(triazol-
azometina-
piren)




Proprietati:

- ◆ rigizi
- ◆ Insolubili
- ◆ precipita in timpul polimerizarii la mase reduse
- ◆ proprietati de prelucrare nesatisfacatoare

Includerea in cavitatea interioara a ciclodextrinelor:


- ◆ proprietatile electro-optice sunt conserve sau imbunatatite
- ◆ solubilitate
- ◆ formeaza filme din solutie
- ◆ proprietati mecanice bune




Copolimeri
de fluorena

Farcaset al.
Chem. Phys. Lett. 465,
96 (2008)
Marangoci et al.
J. Appl. Polym. Sci. 110,
2384 (2008)


Morfologie de suprafata a filmelor de polifluorena





Polirotaxan




Copolimer model



SANS: copolymer de fluorena / γ -CD; comparatia datelor experimentale cu modelul unei structuri cilindrice



Concluzii



Narcisa Marangoci
Adrian Fifere

Prof. Philippe Guegan
Prof. Sergei Bronnikov

MULTUMESC PENTRU
ATENTIE !